



Dulux Weathershield Core

A918-Line

PENGUNAAN	Dulux Weathershield Core adalah cat emulsi premium kualitas tinggi, dengan 100% Acrylic emulsi untuk permukaan baru dan pengecatan ulang pada permukaan luar. Cat ini cocok untuk digunakan untuk semua permukaan tembok normal termasuk pemasangan bata, semen, plaster, dan semi permanen permukaan luar. Diformulasikan untuk memberikan perlindungan terhadap pertumbuhan jamur dan lumut, Weathershield juga mempunyai daya tahan alkali, sangat bagus daya rekatnya, tahan lama dan warna tidak mudah pudar.
UKURAN KEMASAN	2.5 L & 20 L
WARNA	Lihat kartu warna dan Colour Fandeck
SIFAT LAPISAN	<i>Daya Tahan terhadap Air / senyawa kimia:</i> Mempunyai ketahanan terhadap tingkat kelembaban udara normal dan garam garam ringan dari dalam permukaan tembok.
KOMPOSISI	<i>Pewarna:</i> Pewarna Non timbal, light fast dan Mineral khusus. <i>Bahan pengikat:</i> Acrylic emulsion. <i>Pelarut:</i> Air
VOLUME PADATAN	Putih sekitar 40% (nominal), warna lain bisa bervariasi
POT LIFE/UMUR CAMPURAN	N/A
WAKTU PENGERINGAN	<i>Lapisan tunggal pada ketebalan standar:</i> <u>KERING SENTUH :</u> Bergantung pada suhu dan kelembaban : 0.5 – 1 jam <u>WAKTU PENGERINGAN UNTUK LAPIS ULANG :</u> 1 – 2 jam, bergantung pada kelembaban dan suhu udara sekitar <u>PELAPISAN ULANG PADA 30 °C :</u> N/A <u>KERING SEMPURNA :</u> 1 – 2 JAM
KETEBALAN LAPISAN	2 – 3 lapis

DAYA SEBAR TEORITIS	Bervariasi sesuai dengan kekasaran dan porositas permukaan. Untuk permukaan yang halus pada porositas rata rata, daya sebar teoritis pada kondisi normal adalah 12-13 m ² /Liter.
CARA APPLIKASI	Bisa menggunakan roll, kuas atau spray
PERBANDINGAN CAMPURAN	N/A
PENGECERAN	<i>Kuas atau Rol:</i> Untuk pengisian permukaan baru atau asli dan pemakaian normal, encerkan dengan 1 bagian air bersih pada 10 bagian cat (10%). Untuk pemakaian <i>Cara Semprot konvensional:</i> Tambahkan 1 bagian Air bersih pada 3 bagian cat (30%) <i>Alat semprot tanpa udara (Airless Spray):</i> Siap Pakai.
REKOMENDASI PENYEMPROTAN	<i>Cara Semprot konvensional :</i> Cukup Bagus untuk hampir semua alat. <i>Alat semprot tanpa udara (Airless Spray):</i> Perlu diatur untuk aplikasi ini pada tekanan kerja cat minimum pada 140 Kg/cm ² dengan ukuran ujung semprot pada 0.58mm dan sudut ujung semprot pada sudut 65°
CARA PENCUCIAN	Segera bersihkan semua alat setelah digunakan dengan air bersih
PERSIAPAN PERMUKAAN	Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari semua material yang menempel atau yang tidak kuat menempel, debu, minyak, lilin dll. Sebaiknya permukaan diampelas dengan kertas ampelas dan bersihkan debunya.
TITIK NYALA	N/A
INFORMASI SISTEM PENGECATAN:	Permukaan yang mengapur: <i>Cat dasar (1 lapis):</i> Dulux Alkali Killer (A579-44469) <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Weathershield Core (A918) Permukaan baru atau permukaan yang Alkalis: <i>Cat dasar (1 Lapis):</i> Dulux Weathershield Primer (A931-49100) <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Weathershield Core (A918) Permukaan Normal, : <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Weathershield Core (A918)
INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Yakinkan penyimpanan kemasan dalam keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak anak. Gunakan masker debu pada saat mengampelas atau mengusap permukaan, Yakinkan ventilasi yang bagus selama pengecatan dan pengeringan. Jangan menghirup uap/uap semprot. Gunakan alat pelindung/respirator yang layak apabila selama penyemprotan kondisi ventilasinya tidak mencukupi. Semua peralatan respirator harus memenuhi peraturan/acuan/standar yang berlaku. Pada saat melakukan pengecatan dianjurkan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti kaca mata pengaman, sarung tangan kedap air. Bila kontak dengan mata, bilas secepatnya dengan air bersih mengalir yang banyak dan segera dapatkan pertolongan medis.

	<p>Membersihkan percikan yang terkena kulit : gunakan air dan sabun atau pembersih kulit yang aman. Pada saat memindahkan cat/transportasi, perhatikan hal hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan kemasan berdiri tegak secara aman dan tertutup rapat. 2. Hindarkan dari suhu yang berlebihan. 3. Simpan di tempat yang kering dan teduh 4. Bila terjadi tumpahan, bendung dan kumpulkan tumpahan dengan pasir atau tanah, jangan membuang ke selokan atau saluran air. Sampah cat sebaiknya dibuang di tempat yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Tidak menggunakan bahan tambahan timbal dan merkuri.</p>
<p>Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang penggunaan produk ini dapat menghubungi Marketing service pada alamat berikut ini :</p> <p style="text-align: center;">PT. ICI Paints Indonesia, Jababeka Industrial Estate, Jl. Jababeka IV Blok V No.64, Cikarang Bekasi 17530 - Jawa Barat Tel: (6221) 893 4767/87, Fax: (6221) 893 5079</p>	
<p>Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya dengan barang yang diproduksi atau dipasarkan, atau penggunaannya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan atau berimplikasi terhadap garansi.</p>	
<p>Oct 2021</p>	